


# 耐油石棉橡胶板



## 耐油石棉橡胶板详细介绍

产品说明：**金伦耐油石棉橡胶板**是使用优质的石棉纤维，耐油合成橡胶，耐热材料经过复合加热压缩成型。可以用在石油管道的接头处等关键部位，起到很好的密封效果！

### 耐油石棉橡胶板主要应用：

- > 1. 用于设备的水、蒸汽等的密封。
- > 2. 作为密封材料的在管道的接口。

### 耐油石棉橡胶板主要特点：

- > 1. 价格经济
- > 2. 适用的压力和温度范围广。

### 产品技术说明：

金倫耐油石棉橡胶板的物理特性								
GB/T539-1995								
項目		KLNY400	KLNY250	KLNY150	KLNY300	航空耐油 加金屬網 (企標)	耐油加金 屬網(企 標)	
耐 油 性	溫度 150±2℃，在 20號航空潤滑油中 浸泡 5h 後取出在 15-30℃ 下放置 5min.	橫向拉伸強度度 MPa≥	26	9	8	10.8	13	15
		吸油率≤	9	23	23	23	20	20
		浸油外增厚率 %≤	15	20	-	15	15	15
		浸油外觀變化	不允許起泡					
	溫度 15-30℃，在 75 號航空潤滑油或 3 號 噴氣燃料中浸泡 5hr 取出，放置 5min.	橫向拉伸強度度 MPa≥	14.7	7	6	7.9	8.5	10
		吸油率≤	15	22	22	22	18	18
		浸油外增厚率 %≤	20	25	-	25	23	23
		浸油外觀變化	無裂紋					
	柔軟性	無裂紋						
	密度 g/cm <sup>2</sup>	1.6-2.0						
壓縮率%	12±5							
回彈率≥	50		45	35	45	45	45	
油密封性	溫度 15-30℃ 介 質為 75 號航空氣 油或 3 號噴氣燃 料。	壓力為	壓力為	壓力為	壓力為	壓力為	壓力為(介 質 煤 油)15MPa	
		12MPa	10MPa	8MPa	15MPa	15MPa		
		完全密封						

腐蝕性	對硬鋁板，低碳 素鋼板	無腐蝕					
橫向拉伸強度 MPa $\geq$		-	11	9	12.7	-	-
應力松馳率% $\leq$		45		-	-	-	-

**尺寸:**

4100x1500x(0.5~6.0)mm, 2000x1500x(0.5~6.0)mm

1500x1360x(0.5~6.0)mm, 3810x1270x(0.5~6.0)mm

1270x1270x(0.5~6.0)mm, 1500x1500x(0.5~6.0)mm

其他尺寸可以根据客户的需求



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>